

Технические характеристики S-COMPOSIT ZINC

Директор

ООО «Иновационные технологии»



Наименование параметра	Значение
Внешний вид пленки	глянцевая, серого цвета
Внешний вид (в жидком виде)	однородная жидкость серого цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	85
Плотность, г/см ³	2,08
Условная вязкость по ВЗ-246 (диаметр 4 мм), с, не менее	80
Адгезия к металлу, ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002), МПа, не менее	2,0
Твердость по Шору Д, усл.ед.	96
Эластичность пленки при изгибе, мм	1
Долговечность при эксплуатации в помещении (без доступа УФ-излучения), не менее, лет	30
Период полной полимеризации, час	24
Время высыхания одного слоя до степени 3 - при температуре от +5 до +20 °С, час - при температуре ниже +5 °С, час	4-6 до 24
Время полного набора прочности, сут.	7
Теоретический расход состава, при нанесении в 1 слой, кг/м ²	0,183
Рекомендованная толщина одного слоя (сухого), мкм	75
Температура нанесения, °С	-20...+40
Температура эксплуатации, °С	-50...+150